GIORGIO GRAESAN and Friends	TECHNISCHES DATENBLATT SPATULA STUHHI Drei Anstrich	Code	TDS1001_TRE_00
		Revision	00
		Datum	29/10/2025

1. BESCHREIBUNG

SPATULA STUHHI ist ein hochwertiger, langgealterter, natürlicher Kalkputz auf Basis von Kalkteig. Marmorpulver und spezielle Zusätze verleihen dem Produkt eine ausgezeichnete Haftung auf dem Untergrund und einen hervorragenden Verlauf beim Auftragen, was ein schnelles Finish ermöglicht. Dieses innovative Produkt, das auf der venezianischen Tradition des Glanzputzes basiert, wurde modifiziert und an die heutigen Anforderungen an Farbe und schnelle Verarbeitung angepasst. SPATULA STUHHI gewährleistet maximale Atmungsaktivität und wirkt dank seiner alkalischen Eigenschaften hervorragend gegen Schimmel und Bakterien.

SPATULA STUHHI ist eine umweltfreundliche Beschichtung und enthält keine Lösungsmittel.

2. VERWENDUNG

SPATULA STUHHI wird für die Dekoration von Innenräumen empfohlen.

3. VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS

Eine sorgfältige Untergrundvorbereitung ist für ein perfektes Ergebnis unerlässlich. Der Untergrund muss trocken, frei von Unebenheiten und Rissen sein.

Entfernen Sie anschließend lose oder abblätternde Farbe oder Putz und achten Sie darauf, Schimmel und Staub abzuwaschen oder abzubürsten. Vor dem Auftragen von PRIMUS NATURALE muss der Untergrund gut haften. Andernfalls tragen Sie eine Isoliergrundierung auf, die insbesondere für Gipskarton- oder Putzwände empfohlen wird.

Bei der Anwendung auf Fliesen grundieren Sie den Untergrund mit PRIMUS AGGRAPPANTE.

4. ANWENDUNG

Erster Anstrich: Es sollte gleichmäßig verteilt werden.

Zweiter Anstrich: Fahren Sie fort, sobald die erste Schicht getrocknet ist (nach mindestens 12 Stunden). Achten Sie darauf, die Schicht gleichmäßig zu verteilen und eine ebene, fehlerfreie, aber nicht glänzende Oberfläche zu schaffen, um die geeignete Grundlage für das Auftragen der dritten Schicht zu gewährleisten.

Dritter Anstrich und Polieren: Fahren Sie fort, sobald der zweite Anstrich getrocknet ist (für ein gleichmäßiges Farbergebnis empfiehlt es sich, Material zu verwenden, das nur mit einer Charge Farbzusatz eingefärbt wurde). Polieren Sie, während der Lack trocknet. Der Glanz wird durch Andrücken der Stahlkelle an die Oberfläche des Anstrichs erzielt. Verwenden Sie für diesen Anstrich eine Kelle mit einer einwandfreien und unbeschädigten Schneide.

5. REINIGUNG DER WERKZEUGE

Werkzeuge müssen sofort nach Gebrauch mit Wasser gereinigt werden.

6. SCHUTZ UND REINIGUNG

Je nach gewünschtem Schutzgrad und Glanzgrad kann SPATULA STUHHI mit CERA DEL VECCHIO oder CERA D'API behandelt werden. Die Oberfläche ist dadurch atmungsaktiv und abwaschbar, jedoch nicht vollständig wasserabweisend. Nach der Behandlung mit CERA DEL VECCHIO oder CERA D'API kann die Oberfläche mit Reinigungsmilch (50 ml in 1 Liter Wasser verdünnt) gereinigt werden.

7. SICHERHEITSHINWEISE UND GEFAHRENERKENNUNG

Verursacht schwere Augenschäden. Verursacht Hautreizungen.
Das Produkt gemäß den geltenden Hygiene- und Sicherheitsnormen verwenden; die Behälter nach der Verwendung nicht in die Umwelt freisetzen; Rückstände gut trocknen lassen und als Sondermüll entsorgen. Vor Kindern geschützt aufbewahren. Bei Einnahme unverzüglich einen Arzt aufsuchen und den Behälter oder das Etikett vorlegen. Rückstände nicht in die Kanalisation, Gewässer oder auf den Boden abfließen lassen. Für weitere Informationen das Sicherheitsdatenblatt auf folgender Website konsultieren: **www.giorgiograesan.it**

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN: ANWENDUNG	
Verdünnung	Gebrauchsfertiges Produkt
Mischung	Vor Gebrauch immer mischen
Färbung	169 Farben im Katalog (vor Gebrauch eventuelle Krusten entfernen und mischen)
Werkzeuge	Stahlkelle KIT/NUDE
Primer	PRIMUS NATURALE
Anwendungsbedingungen	Zwischen +10 °C und +35 °C mit relativer Luftfeuchtigkeit < 85 %
Anzahl der Anstriche	3
Trocknungszeit	Jeder Anstrich trocknet in 6 bis 8 Stunden bei 20°C
Trocknungszeit in der Tiefe	48 Stunden bei 20°C
Stabil Karbonatisierung	28 Tage
Schützend	CERA DEL VECCHIO, CERA D'API
Abwaschbarkeit	wenn mit CERA DEL VECCHIO oder CERA D'API geschützt

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN: VERBRAUCH	
PRIMUS NATURALE	6 – 7 m^2/Liter
SPATULA STUHHI (Drei Anstrich)	1 kg/m^2
CERA DEL VECCHIO oder CERA D'API	20 – 30 gr/m^2

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN: FARBGEBUNG				
Farbe	24 KG	8 KG	4 KG	2 KG
S1	3x750 ml	750 ml	375 ml	3x62 ml
S2	750 ml	250 ml	125 ml	62 ml
S3	3x62 ml	62 ml	31 ml	15,5 ml
S4	62 ml	20 ml	10 ml	5 ml

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN: PRODUKT	
Zusammensetzung	Mindestens 6 Monate gereifter Kalkteig, fein gefiltert und Marmorstaub
Spezifisches Gewicht	1,56 ± 0,03 Kg/Liter
pH-Wert	12,5
EU-Grenzwert (RVO. 2004/42/EG) Kat. A/l: Dekorative Effektfarben (auf Wasserbasis): 200 g/l	Maximaler VOC-Gehalt des Basisprodukts: 0 g/l Maximaler VOC-Gehalt des farbigen Produkts: 20 g/l
Lagerbedingungen	Auch nach Gebrauch und Reinigung der Dosenwände und des Deckels an einem kühlen und trockenen Ort bei einer Temperatur von mehr als + 5°C und weniger als + 30°C aufbewahren
Verpackungen	2 – 4 – 8 – 24 kg

Giorgio Graesan & Friends garantiert, dass die in diesem Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Informationen auf der Grundlage unserer Erfahrung und technischen und wissenschaftlichen Kenntnissen bereitgestellt werden, trotz allem lehnt die Firma jedwede Haftung für die durch die Anwendung des Produktes erzielten Ergebnisse ab, da die Anwendungsbedingungen außerhalb ihrer Kontrolle liegen. Es wird empfohlen, stets die effektive Tauglichkeit des Produkts für den einzelnen spezifischen Fall zu überprüfen. Dieses Sicherheitsdatenblatt ersetzt und hebt jede vorherige Ausgabe auf.

Für weitere technische Informationen kontaktieren Sie die **(+39) 02.9903951** oder über **Whatsapp: (+39) 3371410335.**