GIORGIO GRAESAN and Friends	TECHNISCHES DATENBLATT VETRO LUCIDO	Code	TDS1019_03
		Revision	03
		Datum	29/10/2025

1. BESCHREIBUNG

VETRO LUCIDO ist ein Schutzanstrich auf Basis von Acrylpolymeren, transparent und glänzend auf Wasserbasis. Er macht die Oberflächen wasserdicht, was die Abwaschbarkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Flecken und Schmutz deutlich erhöht.

2. VERWENDUNG

Geeignet für den Einsatz an Innenwänden von Bädern, Küchen oder anderen Räumen, die einen Schutz vor Wasser erfordern. VETRO LUCIDO belebt die Oberflächen nach dem Trocknen und verleiht ihnen ein glänzendes Aussehen und einen typischen Nasseffekt.

3. VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS

Die Oberfläche, auf die es aufgetragen wird, muss sauber, trocken und gut haftend sein.

4. ANWENDUNG

VETRO LUCIDO ist gebrauchsfertig, nur in den erforderlichen Fällen verdünnen.

Der Untergrund muss **vollständig trocken** sein. Warten Sie mindestens 24 Stunden nach dem Auftragen des zu schützenden Produkts. Bei Anwendung auf einer noch feuchten Oberfläche neigt es zum Ausbleichen und seine Schutzwirkung nimmt ab.

Zu schützendes Produkt	Erster Anstrich	Zweiter Anstrich
ISTINTO PIETRA SPACCATA ISTINTO PIETRA ZEN ISTINTO CEMENTO NATURALE ISTINTO PIETRA INTAGLIATA	ISTINTO NATURALE VETRO SATINATO pur mit PE10-Pinsel aufgetragen	VETRO LUCIDO pur mit PE3-Pinsel aufgetragen
	ISTINTO COLORATO mit GIOIA - WHITE - ORO VETRO LUCIDO pur mit PE3-Pinsel aufgetragen	Nur um mehr Schutz zu bieten
ISTINTO PIETRA LEVIGATA ISTINTO PIETRA CONTEMPORANEA ISTINTO ESTASI DI MARMO	VETRO SATINATO pur mit PE13-Rolle aufgetragen	VETRO LUCIDO pur mit PE13-Rolle aufgetragen
MURO NATURALE – SPATULA STUHHI SPIRITO LIBERO	VETRO SATINATO pur mit PE13-Rolle aufgetragen	VETRO LUCIDO pur mit PE13-Rolle aufgetragen
FILI DI SETA – MINIMAL	VETRO LUCIDO pur mit PE13-Rolle aufgetragen	Nur um mehr Schutz zu bieten
GIOIA – WHITE – ORO - CASA DEI SOGNI	VETRO LUCIDO pur mit PE13-Rolle aufgetragen	Nur um mehr Schutz zu bieten
SARTI IN PARETE	VETRO LUCIDO pur mit PE13-Rolle aufgetragen	VETRO LUCIDO pur mit PE13-Rolle aufgetragen

Tragen Sie das Produkt bis zur Sättigung auf und entfernen Sie den Überschuss. Es wird empfohlen, das Produkt sanft zu verteilen, ohne kräftig zu reiben. Das milchige Aussehen und die eventuell sichtbaren Zeichen des Auftragens durch den Schwamm oder Pinsel verschwinden nach dem Trocknen. In Ecken oder anderen schwer zugänglichen Stellen, besonders an den Verbindungsstellen zwischen den Flächen, noch einmal mit dem Pinsel auftragen.

Warten Sie 12 Stunden zwischen den Anstrichen.

Für einen besseren Schutz, insbesondere im Inneren von Duschkabinen und hinter Küchenarbeitsflächen, empfehlen wir, mindestens zwei Schichten unverdünntes VETRO SATINATO und dann unverdünntes VETRO LUCIDO aufzutragen.

Nach erfolgter Arbeit die Ränder, die mit anderen Oberflächen in Kontakt stehen (Duschplatte, Wasserhähne, Herdplatten) mit geeignetem Silikon versiegeln, um ein Ansammeln von Wasser zu vermeiden, da dies die Bildung von Schlieren oder Rissen zur Folge hätte.

5. REINIGUNG DER WERKZEUGE

Die Reinigung der Werkzeuge von VETRO LUCIDO erfolgt durch Spülen mit Wasser.

6. REINIGUNG DER FERTIGEN OBERFLÄCHE

Mit LATTE DETERGENTE (50 ml LATTE DETERGENTE in 1 Liter Wasser) reinigen.

7. SICHERHEITSHINWEISE UND GEFAHRENERKENNUNG

Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig. Das Produkt gemäß den geltenden Hygiene- und Sicherheitsnormen verwenden und lagern; die Behälter nach der Verwendung nicht in die Umwelt freisetzen; Rückstände gut trocknen lassen und als Sondermüll entsorgen. Vor Kindern geschützt aufbewahren. Bei Einnahme unverzüglich einen Arzt aufsuchen und den Behälter oder das Etikett vorlegen. Rückstände nicht in die Kanalisation, Gewässer oder auf den Boden abfließen lassen.

Für weitere Informationen das Sicherheitsdatenblatt auf folgender Website konsultieren: **www.giorgiograesan.it**

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN: ANWENDUNG	
Verdünnung	Gebrauchsfertiges Produkt oder nach Bedarf verdünnbar
Mischung	Vor Gebrauch immer mischen
Färbung	Nicht vorgesehen
Werkzeuge	PE 3-Pinsel - PE 10-Pinsel - PE 13-Rolle
Primer	Nicht vorgesehen
Anwendungsbedingungen	Zwischen +10 °C und +35 °C mit relativer Luftfeuchtigkeit < 85 %
Anzahl der Anstriche	1 oder 2, abhängig vom zu schützenden Untergrund
Trocknungszeit	Jeder Anstrich trocknet in 4 bis 6 Stunden bei 20°C
Wartezeit 2. Anstrich	12 Stunden bei 20°C
Trocknungszeit in der Tiefe	24 Stunden bei 20°C
Abwaschbarkeit	Vollständiges Abwaschen mit LATTE DETERGENTE

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN: VERBRAUCH	
VETRO LUCIDO	7 – 8 m²/Liter

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN: PRODUKT	
Zusammensetzung	Acrylcopolymer in wässriger Emulsion
Spezifisches Gewicht	1,05 ± 0,03 Kg/Liter
pH-Wert	>8,0 – 8,5 nach 30 Tagen
EU-Grenzwert (RVO. 2004/42/EG) Kat. A/l: Dekorative Effektfarben (auf Wasserbasis): 200 g/l	Maximaler VOC-Gehalt 13,17 g/l
Lagerbedingungen	Auch nach Gebrauch und Reinigung der Dosenwände und des Deckels an einem kühlen und trockenen Ort bei einer Temperatur von mehr als + 5°C und weniger als + 30°C aufbewahren
Verpackungen	1 – 2,5 Liter

Giorgio Graesan & Friends garantiert, dass die in diesem Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Informationen auf der Grundlage unserer Erfahrung und technischen und wissenschaftlichen Kenntnissen bereitgestellt werden, trotz allem lehnt die Firma jedwede Haftung für die durch die Anwendung des Produktes erzielten Ergebnisse ab, da die Anwendungsbedingungen außerhalb ihrer Kontrolle liegen. Es wird empfohlen, stets die effektive Tauglichkeit des Produkts für den einzelnen spezifischen Fall zu überprüfen. Dieses Sicherheitsdatenblatt ersetzt und hebt jede vorherige Ausgabe auf.

Für weitere technische Informationen kontaktieren Sie die **(+39) 02.9903951** oder über **Whatsapp: (+39) 3371410335**.