GIORGIO GRAESAN and Friends	TECHNISCHES DATENBLATT SEGUI IL TUO ISTINTO	Code	TDS1070_01
		Revision	01
		Datum	23/07/2025

1. BESCHREIBUNG

Kalk und Stein. SEGUI IL TUO ISTINTO ist eine gespachtelte Wandverkleidung aus fein gefiltertem, mindestens 6 Monate gereiftem Kalkteig und natürlichen, inerten Füllstoffen. Sie ist einfach zu verarbeiten, hat ein ausgezeichnetes Füllvermögen und ist von Natur aus resistent gegen Schimmel und Bakterien.

Die Marmorpulver und speziellen Zusätze sorgen für hervorragende Haftung auf dem Untergrund und einen optimalen Verlauf beim Auftragen, was ein schnelles und zügiges Ergebnis ermöglicht. Dank ihrer alkalischen Eigenschaften gewährleistet sie maximale Atmungsaktivität und wirkt effektiv gegen Schimmel und Bakterien.

2. VERWENDUNG

SEGUI IL TUO ISTINTO ist der Ausgangspunkt für die Durchführung einer ganzen Reihe von Effekten, die je nach verwendetem Werkzeug und der Fantasie des Anwenders variieren. Es handelt sich um ein Produkt für Innenflächen.

3. VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS

Eine sorgfältige Untergrundvorbereitung ist für ein perfektes Ergebnis unerlässlich. Der Untergrund muss trocken, frei von Unebenheiten und Rissen sein. Entfernen Sie anschließend lose oder abblätternde Farbe oder Putz und achten Sie darauf, Schimmel und Staub abzuwaschen oder abzubürsten. Vor dem Auftragen von PRIMUS NATURALE muss der Untergrund gut haften. Andernfalls tragen Sie eine Versiegelung auf, die insbesondere für Gipskarton- oder Stuckwände empfohlen wird. Bei der Anwendung auf Fliesen grundieren Sie die Oberfläche mit PRIMUS AGGRAPPANTE.

4. ANWENDUNG

SEGUI IL TUO ISTINTO ist gebrauchsfertig. Restfeuchtigkeit auf der Oberfläche ist normal und sollte vor Gebrauch entfernt werden. Tragen Sie das Produkt mit der gezahnten Seite der KIT/I-Stahlkelle in einer Schicht auf und glätten Sie es anschließend gleichmäßig, solange es noch feucht ist, mit der anderen Seite der Kelle. Nun ist SEGUI IL TUO ISTINTO bereit für den letzten Feinschliff, um den gewünschten Effekt zu erzielen.

WIRKUNG	AUSRÜSTUNG
PIETRA SPACCATA – CEMENTO NATURALE	PE8 – GRÜNER RASEN
PIETRA VISSUTA	PE4 – SPATEL FÜR VINTAGE-STEIN
PELLE D'ELEFANTE	PE14 – HAUT ROLLE
PIETRA ZEN	PE8 – GRÜNER RASEN
PIETRA BAMBOO	KIT/B – “BAMBOO”- SPATEL
PIETRA CONTEMPORANEA	KIT/I – ISTINTO- SPATEL
PIETRA INTAGLIATA	PE4 – SPATEL FÜR VINTAGE-STEIN
PIETRA LEVIGATA	KIT/I – ISTINTO- SPATEL
ESTASI DI MARMO	KIT/I – ISTINTO- SPATEL und KIT/ESTASI KIT MARMORPINSEL

Zum Ausmalen gibt es zwei Möglichkeiten:

1) Direktes Einfärben des SEGUI IL TUO ISTINTO. or Zugabe des gewählten Farbstoffs muss die Viskosität des Produkts durch Rühren mit einem Rührstab und einem speziellen Rührgerät reduziert werden. Anschließend den Farbstoff in der im Katalog angegebenen Menge zugeben und so lange rühren, bis die Farbe vollständig homogen ist. Vor der Anwendung das eingefärbte Produkt mindestens 12 Stunden ruhen lassen. Für intensivere Farben wird die Zugabe eines Verdickungsmittels empfohlen.
2) FÄRBUNG der bereits eingearbeiteten und getrockneten weißen Basis SEGUI IL TUO ISTINTO (24 Stunden nach dem Auftragen) mit anschließendem Auftragen von: GIOIA – WHITE – ORO verdünnt mit 30% Wasser, oder MORBIDO TOCCO, gefärbt oder in der Basisfarbe.

Während der Trocknungsphase, wenn das Produkt hellere Stellen aufweist, verdichten und polieren Sie es. Sie können dabei mit Wasser nachhelfen (ohne Tropfen zu erzeugen), um das Produkt weicher zu machen und eine gleichmäßige Glättung zu erzielen.

5. REINIGUNG DER WERKZEUGE

Werkzeuge müssen sofort nach Gebrauch mit Wasser gereinigt werden.

6. SCHUTZ UND REINIGUNG

Je nach gewünschtem Schutzgrad und Glanzgrad kann SEGUI IL TUO ISTINTO mit SAVON D'EAU, CERA D'API, VETRO OPACO, VETRO LUCIDO, VETRO SATINATO oder IPERVETRO behandelt werden (siehe die entsprechenden technischen Datenblätter). Die Oberfläche kann nach der Behandlung mit CERA D'API, VETRO OPACO, VETRO LUCIDO, VETRO SATINATO oder IPERVETRO mit LATTE DETERGENTE (50 ml in 1 Liter Wasser verdünnt) gereinigt werden.

7. SICHERHEITSHINWEISE UND GEFAHRENERKENNUNG

Verursacht schwere Augenschäden. Verursacht Hautreizungen. Das Produkt gemäß den geltenden Hygiene- und Sicherheitsnormen verwenden; die Behälter nach der Verwendung nicht in die Umwelt freisetzen; Rückstände gut trocknen lassen und als Sondermüll entsorgen. Vor Kindern geschützt aufbewahren. Bei Einnahme unverzüglich einen Arzt aufsuchen und den Behälter oder das Etikett vorlegen. Rückstände nicht in die Kanalisation, Gewässer oder auf den Boden abfließen lassen. Für weitere Informationen das Sicherheitsdatenblatt auf folgender Website konsultieren: **www.giorgiograesan.it**

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN: ANWENDUNG	
Verdünnung	Gebrauchsfertiges Produkt
Mischung	Vor Gebrauch immer mischen und lassen Sie es 12 Stunden ruhen
Färbung	211 Farben im Katalog (vor Gebrauch eventuelle Krusten entfernen und mischen)
Werkzeuge	Stahlkelle KIT/I
Primer	PRIMUS NATURALE
Anwendungsbedingungen	Zwischen +10 °C und +30 °C mit relativer Luftfeuchtigkeit < 85 %
Anzahl der Anstriche	1
Trocknungszeit	12 Stunden bei 20°C
Trocknungszeit in der Tiefe	48 Stunden bei 20°C
Stabil Karbonatisierung	28 Tage
Schützend	SAVON D'EAU, CERA D'API, VETRO OPACO, VETRO LUCIDO, VETRO SATINATO oder IPERVETRO
Abwaschbarkeit	wenn mit CERA D'API, VETRO OPACO, VETRO LUCIDO, VETRO SATINATO oder IPER VETRO geschützt

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN: VERBRAUCH			
PRIMUS SABBIA / PRIMUS NATURALE	6 - 7 m^2/Liter	SEGUI IL TUO ISTINTO (Eine Anstrich)	1,7 - 2,0 kg/m^2
SAVON D'EAU oder CERA D'API	60 m^2/Liter		
VETRO OPACO, LUCIDO oder SATINATO	8 - 10 m^2/Liter	IPERVETRO	2 - 10 m^2/Liter

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN: FARBGEBUNG			
Farbe	24 KG	8 KG	4 KG
I1	3x750 ml	750 ml	375 ml
I2	750 ml	250 ml	2x62 ml
I3	3x62 ml	62 ml	31 ml
I4	62 ml	20 ml	10 ml
I5	20 ml	7 ml	3,5 ml

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN: PRODUKT	
Zusammensetzung	Mindestens 6 Monate gereifter Kalkteig, fein gefiltert und Marmor- und Glimmerpulver
Spezifisches Gewicht	1,56 ± 0,03 Kg/Liter
pH-Wert	12,5
EU-Grenzwert (RVO. 2004/42/EG) Kat. A/l: Dekorative Effektfarben (auf Wasserbasis): 200 g/l	Maximaler VOC-Gehalt des Basisprodukts: 0 g/l Maximaler VOC-Gehalt des farbigen Produkts: 20 g/l
Lagerbedingungen	Auch nach Gebrauch und Reinigung der Dosenwände und des Deckels an einem kühlen und trockenen Ort bei einer Temperatur von mehr als + 5°C und weniger als + 30°C aufbewahren
Verpackungen	4 – 8 – 24 kg

Giorgio Graesan & Friends garantiert, dass die in diesem Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Informationen auf der Grundlage unserer Erfahrung und technischen und wissenschaftlichen Kenntnissen bereitgestellt werden, trotz allem lehnt die Firma jedwede Haftung für die durch die Anwendung des Produktes erzielten Ergebnisse ab, da die Anwendungsbedingungen außerhalb ihrer Kontrolle liegen. Es wird empfohlen, stets die effektive Tauglichkeit des Produkts für den einzelnen spezifischen Fall zu überprüfen. Dieses Sicherheitsdatenblatt ersetzt und hebt jede vorherige Ausgabe auf.

Für weitere technische Informationen kontaktieren Sie die **(+39) 02.9903951** oder über **Whatsapp: (+39) 3371410335**.