

GIORGIO GRAESAN and Friends	ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ SEGUI IL TUO ISTINTO	Κωδικός	TDS1070_00
		Αναθεώρηση	00
		Ημερομηνία	10/09/2020

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ασβέστης και Πέτρα. Το SEGUI IL TUO ISTINTO είναι ένα σπατουλαριστό επίχρισμα τοίχου που έχει ως βάση τον ασβεστοπολτό, ωριμασμένο για τουλάχιστον 6 μήνες και λεπτά φιλτραρισμένο, και φυσικά αδρανή υλικά πλήρωσης. Εύκολο στην εφαρμογή, διαθέτει εξαιρετική ικανότητα πλήρωσης και παρουσιάζει φυσική αντίσταση στην επίθεση μούχλας και βακτηρίων.

Η μαρμαρόσκονη και τα ειδικά πρόσθετα προσδίδουν στο προϊόν υψηλή πρόσφυση στο υπόστρωμα και εξαιρετική ολίσθηση τη στιγμή της εφαρμογής, επιτυγχάνοντας γρήγορα το επιθυμητό φινίρισμα. Επιτρέπει μέγιστη αναπνευσσιμότητα και αποτελεί εξαιρετικό αντιμυκητιακό και αντιβακτηριακό μέσο λόγω της αλκαλικής φύσης του.

2. ΧΡΗΣΗ

Το SEGUI IL TUO ISTINTO αποτελεί την αφετηρία για την εκτέλεση μιας σειράς εφέ που ποικίλλουν ανάλογα με το εργαλείο που χρησιμοποιείται και με τη φαντασία του τεχνίτη. Είναι ένα προϊόν που προορίζεται για εσωτερικούς χώρους.

3. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Η σωστή προετοιμασία του υποστρώματος αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για ένα επιτυχημένο φινίρισμα. Το υπόστρωμα πρέπει να είναι στεγνό, δίχως ανωμαλίες και ρωγμές.

Προχωρήστε επομένως στην απομάκρυνση των παλαιών χρωμάτων ή επιχρισμάτων που δεν έχουν στερεωθεί καλά ή που είναι σαθρά, φροντίζοντας να καθαρίζετε ή να τρίβετε τυχόν ίχνη μούχλας και σκόνης. Πριν από την εφαρμογή του PRIMUS NATURALE, η επιφάνεια θα πρέπει να έχει καλή συνοχή. Σε αντίθετη περίπτωση, προχωρήστε με ένα μονωτικό συνδετικό, το οποίο συνιστάται ιδιαίτερα εάν πρόκειται για τοίχους από γυψοσανίδα ή λειασμένους με στόκο ή ανάλογα προϊόντα.

Σε περίπτωση εφαρμογής σε πλακάκια, αφού απολιπάνετε τον τοίχο με μετουσιωμένο οινόπνευμα, εξομαλύνετε τυχόν μεγάλους αρμούς με ένα πρώτο ακριβές στοκάρισμα με PRIMUS AGGRAPPANTE, αφήστε το να στεγνώσει και έπειτα εφαρμόστε με σπάτουλα inox KIT/I ένα χέρι PRIMUS AGRAPPANTE, με ομοιόμορφο και λείο τρόπο.

4. ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το SEGUI IL TUO ISTINTO είναι έτοιμο για χρήση. Η ενδεχόμενη παρουσία νερού στην επιφάνεια πρέπει να θεωρείται φυσιολογική και πρέπει να απομακρύνεται πριν από τη χρήση.

Το προϊόν εφαρμόζεται με ένα μόνο πέρασμα χρησιμοποιώντας την οδοντωτή πλευρά της σπάτουλας KIT/I, έπειτα με την άλλη πλευρά της σπάτουλας KIT/I εξομαλύνετε το προϊόν που μόλις εφαρμόσατε και που είναι ακόμη υγρό. Σε αυτό το σημείο το SEGUI IL TUO ISTINTO είναι έτοιμο να δεχθεί την τελευταία επεξεργασία ώστε να δώσει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

ΕΦΕ	ΕΡΓΑΛΕΙΟ
PIETRA SPACCATA – CEMENTO NATURALE	PE8 – PRATO ERBOSO
PIETRA VISSUTA	PE4 – SPATOLA PER PIETRA VISSUTA
PELLE D'ELEFANTE	PE14 – RULLO PELLE
PIETRA ZEN	PE8 – PRATO ERBOSO
PIETRA BAMBOO	KIT/B – SPATOLA "BAMBOO"
PIETRA CONTEMPORANEA	KIT/I – SPATOLA ISTINTO
PIETRA INTAGLIATA	PE4 – SPATOLA PER PIETRA VISSUTA
PIETRA LEVIGATA	KIT/I – SPATOLA ISTINTO
ESTASI DI MARMO	KIT/I – SPATOLA ISTINTO και KIT/ESTASI KIT PENNELLI PER MARMO

Για τη βαφή υπάρχουν δύο δυνατότητες:

GIORGIO GRAESAN and Friends	ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ SEGUI IL TUO ISTINTO	Κωδικός	TDS1070_00
		Αναθεώρηση	00
		Ημερομηνία	10/09/2020

- 1) Απευθείας ΒΑΦΗ του SEGUI IL TUO ISTINTO. Προτού ρίξετε το επιλεγμένο ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ θα πρέπει να μειώσετε το ιζώδες του προϊόντος, ανακατεύοντάς το με δράπανο και κατάλληλο αναδευτήρα MIX. Έπειτα εισάγετε το ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ στην ποσότητα που υποδεικνύεται στον κατάλογο και ανακατέψτε έως ότου το χρώμα ομοιογενοποιηθεί πλήρως. Προτού εφαρμόσετε το χρωματισμένο προϊόν, αφήστε το να ξεκουραστεί για τουλάχιστον 12 ώρες. Σε περίπτωση πιο έντονων χρωμάτων συνιστάται η προσθήκη ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΠΥΚΝΩΤΙΚΟΥ.
- 2) ΒΑΦΗ του SEGUI IL TUO ISTINTO, ήδη κατεργασμένη λευκή βάση που έχει στεγνώσει (24 ώρες μετά την εφαρμογή) με επακόλουθη εφαρμογή: GIOIA – WHITE – ORO αραιωμένα με 30% νερό ή MORBIDO TOCCO, χρωματιστά ή στο βασικό χρώμα.

Στο στάδιο του στεγνώματος, όταν το προϊόν αρχίσει να εμφανίζει πιο ανοιχτές περιοχές, προχωρήστε σε συμπίεση και λείανση, ψεκάζοντας νερό για βοήθεια (δίχως να δημιουργούνται σημάδια από σταγόνες) προκειμένου να μαλακώσει το προϊόν και να έχετε ομοιόμορφη λείανση.

5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Ο καθαρισμός των εργαλείων πρέπει να γίνεται αμέσως μετά τη χρήση με νερό.

6. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Ανάλογα με τον τελικό βαθμό προστασίας και γυαλάδας που θέλετε να πετύχετε, μπορείτε να προστατεύσετε το SEGUI IL TUO ISTINTO χρησιμοποιώντας SAVON D'EAU, CERA D'API, VETRO OPACO, VETRO LUCIDO, VETRO SATINATO ή IPERVETRO (δείτε τα αντίστοιχα τεχνικά δελτία). Εάν η επιφάνεια φέρει επεξεργασία με CERA D'API, VETRO OPACO, VETRO LUCIDO, VETRO SATINATO ή IPERVETRO, μπορεί να πλυθεί, χρησιμοποιώντας το LATTE DETERGENTE (αραιωμένο 50 ml σε 1 λίτρο νερό).

7. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

Χρησιμοποιήστε το προϊόν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς υγιεινής και ασφάλειας, και μετά τη χρήση μην διασκορπίζετε τα δοχεία στο περιβάλλον, αφήστε τα υπολείμματα να στεγνώσουν καλά και απορρίψτε τα ως ειδικά απόβλητα. Φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή υποδεικνύοντας το δοχείο ή την ετικέτα. Μην απορρίπτετε τα υπολείμματα σε υπονόμους, υδάτινες οδούς και στο έδαφος. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας που διατίθεται στην ιστοσελίδα: www.giorgiograesan.it

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ	
Αραίωση	Προϊόν έτοιμο για χρήση
Ανάμιξη	Η ανάμιξη πρέπει πάντα να γίνεται πριν από τη χρήση και αφήστε το μίγμα να ξεκουραστεί για 12 ώρες
Χρώμα	169 χρώματα καταλόγου (πριν από τη χρήση, απομακρύνετε τυχόν κρούστα που έχει σχηματιστεί και ανακατέψτε)
Εργαλεία	Χαλύβδινη σπάτουλα KIT/I
Αστάρι	PRIMUS NATURALE
Συνθήκες εφαρμογής	Από +10°C έως +30°C με σχετική υγρασία < 85%
Αριθμός χειρών	1
Χρόνος στεγνώματος	12 ώρες στους 20°C
Χρόνος στεγνώματος σε βάθος	48 ώρες στους 20°C
Σταθερή ενανθράκωση	28 ημέρες
Προστατευτικό	SAVON D'EAU, CERA D'API, VETRO OPACO, VETRO LUCIDO, VETRO SATINATO ή IPERVETRO
Δυνατότητα καθαρισμού	Εάν προστατεύεται με CERA D'API, VETRO OPACO, VETRO LUCIDO, VETRO SATINATO ή IPERVETRO

GIORGIO GRAESAN and Friends	ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ SEGUI IL TUO ISTINTO	Κωδικός	TDS1070_00
		Αναθεώρηση	00
		Ημερομηνία	10/09/2020

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ			
PRIMUS SABBIA / PRIMUS NATURALE	6 - 7 τ.μ./λίτρο	SEGUI IL TUO ISTINTO (1 χέρι)	1,7 - 2,0 τ.μ./kg
SAVON D'EAU ή CERA D'API	60 τ.μ./λίτρο		
VETRO OPACO, LUCIDO ή SATINATO	8 - 10 τ.μ./λίτρο	IPERVETRO	2 - 10 τ.μ./λίτρο

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΒΑΦΗ			
ΧΡΩΜΑ	24 KG	8 KG	4 KG
I1	3x750 ml	750 ml	375 ml
I2	750 ml	250 ml	2x62 ml
I3	3x62 ml	62 ml	31 ml
I4	62 ml	20 ml	10 ml
I5	20 ml	7 ml	3,5 ml

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΠΡΟΪΟΝ	
Σύνθεση	ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΛΤΟΣ, ωριμασμένος για τουλάχιστον 6 μήνες και λεπτά φιλτραρισμένος, μαρμαρόσκονη και MICA
Ειδικό βάρος	1,56 ± 0,03 Kg/λίτρο
pH	12,5
Οριακή τιμή ΕΕ (Οδηγ. 2004/42/ΕΚ) Κατ. Α/Ι: διακοσμητικές βαφές (με βάση το νερό): 200 g/l	Μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ του προϊόντος βάσης: 0 g/l Μέγιστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ του χρωματιστού προϊόντος: 20 g/l
Συνθήκες αποθήκευσης	Αποθηκεύστε μέσα σε καλά κλεισμένο δοχείο, ακόμη και μετά από τη χρήση και αφού καθαρίσετε τα τοιχώματα και το καπάκι του δοχείου, σε δροσερό και ξηρό μέρος σε θερμοκρασία άνω των +5°C και κάτω των +30°C
Συσκευασίες	4 – 8 – 24 kg

Η Giorgio Graesan & Friends εγγυάται ότι οι πληροφορίες του παρόντος δελτίου παρέχονται με βάση την εμπειρία της και τις τεχνικές και επιστημονικές της γνώσεις, ωστόσο δεν μπορεί να αναλάβει καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται κατά τη χρήση, καθώς οι συνθήκες εφαρμογής είναι πέρα από τον έλεγχό της. Συνιστάται πάντοτε να ελέγχεται η πραγματική καταλληλότητα του προϊόντος σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση. Το παρόν έγγραφο ακυρώνει και αντικαθιστά κάθε προηγούμενο δελτίο.

Για περισσότερες τεχνικές πληροφορίες καλέστε στο τηλέφωνο **(+39) 02.9903951** ή στο **Whatsapp: (+39) 3371410335**.